

BARDAGE AGRICOLE/VOLIGE 19X150MM



19mm

150mm



LES + PRODUIT

Economie budgétaire

Bois scandinave PEFC

Essence naturellement durable : classe 3

Bois sélectionnés, séchés et triés = garantie qualité

ESSENCE

EPICEA

DOMAINE

D'EMPLOI :
Extérieurs

SECTION

19x150mm

CLASSE D'EMPLOI
3.1

FINITION

AUTOCLAVE

brun ou vert

Brut du sciage

Longueurs :

2.50 à 5.10m

CARACTERISTIQUES



Dureté Monin : 2,2



Densité : 0.45



Hygrométrie : 18% en moy.



Stabilité : moyenne



Risque de gerce : peu élevé



0299683434

www.orlo.fr



Promouvoir la gestion durable de la forêt
www.pefc-france.org

FICHE TECHNIQUE BARDAGE

DONNEES TECHNIQUES



FILIERE BOIS : certification PEFC

SECHAGE : 16 à 18% (+/-2%)

DURABILITE : classe d'emploi des bois 2, classe 3 si moins de 10% d'aubier ou traitement autoclave.



RESISTANCES MECANIQUES (N/mm²) :

Résistance à la flexion : 78

Module d'élasticité : 11900

Résistance à la compression : 46

Résistance au cisaillement : 9,5

Résistance aux chocs : 4.5

Conductivité thermique : 0.12w/mk



ASPECT DES LAMES : selon teinte choisie

LONGUEUR DES BOIS : 2,50-5,10m

selon disponibilité

PAREMENT : brut de sciage

FIXATION : selon DTU

Conforme au DTU en vigueur 41-2

en vigueur sur les bardages bois

QUALITE : choix AB

TRAITEMENT : autoclave

MATURITÉ : grise naturellement



RESISTANCE AU FEU :

D-s2-d0 selon DTU 88 (classement Euroclasses)

MISE EN OEUVRE

Les bardages Orlo répondent aux exigences du DTU 41-2 .

Leur pose doit être conforme aux prescriptions de ce DTU

POSE : à 20 cm du sol

Prévoir double tasseautage;

pointes inox crantées

ENTRAXE MAXIMUM :

Espacement conseillé de 10cm entre les lames

POSE VERTICALE : +++

STOCKAGE

Les colis doivent être stockés à l'abri des intempéries, de l'humidité et des trop fortes variations de température.

Illustrations : Agence Puzzle

ENTRETIEN



Comme pour toute surface exposée aux intempéries et aux UV, il sera nécessaire d'assurer un nettoyage à l'eau basse pression sans savon (avec une brosse à poils souples ou éponge, pas de brosse mécanique).



Les bardages traités autoclave (préservés) ne nécessitent pas de retouche esthétique

Conception : service communication ORLO

