

CLÔTURE

ÉPICÉA PRÉSERVÉ

PRINCIPAUX PROFILS

21 X 135 - LONGUEUR 1,75 M ET 2 M



36 X 135 - LONGUEUR 2,35 M



DEMI-POTEAU 45 X 90 - LONG. 2,40 M

Rainure p 20x20 et 20x36



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PROVENANCE DES BOIS

Scandinavie, Russie

DENSITÉ MOYENNE

440 Kg/m³

RAINAGE

non

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

0,12 W/mk

DIMENSIONS SECTION

21x135 mm
et 27x135 mm

RÉSISTANCE AUX CHOCS

4,5 N/cm²

FIXATION

par vis inox

CONTRAINTE DE RUPTURE

> À LA COMPRESSION

45 N/mm²

HYGROMÉTRIE

18% (+/-2%)

> À LA TRACTION

85 N/mm²

TRAITEMENT

oui par autoclave,
certification CTB-B+

> À LA FLEXION

70 N/mm²

QUALITÉ

Choix AB

MODULE D'ÉLASTICITÉ EN FLEXION

12 000 N/mm²

CLASSE D'EMPLOI

3b pour les lames
4 pour les poteaux


CLÔTURE

ÉPICÉA PRÉSERVÉ

NUANCIER PRÉSERVÉ



Préservé vert



Préservé brun



Préservé incolore



Préservé gris

MISE EN ŒUVRE

Les coupes doivent être reprises avec un produit de traitement ORLO. Pas de contact avec le sol pour des bois en classe 3b.

VIEILLISSEMENT

le bardage prendra petit à petit une teinte grise naturelle.

ENTRETIEN

Simple nettoyage des lames qui le nécessitent (poussières, mousse) avec une brosse douce et un savon (ph neutre).





RÉALISATION
Clôture Épicéa *Préserve*





LES + PRODUIT

BOIS ISSUS DE FORÊTS SCANDINAVES ET RUSSES

gérées durablement
certification PEFC

BOIS SÉLECTIONNÉS, SÉCHÉS ET TRIÉS

garantissant la qualité
de votre bardage.

ASPECT

L'Épicéa (Picea Excelsa) est, avant traitement, un bois de couleur blanc, jaunâtre.

État de surface : raboté

Grain : fin

Fil : droit

Contrefil : absent

Stabilité moyenne de cette essence.

UTILISATION

En bardage, clôture
et aménagements extérieurs

CLÔTURE ET POTEAUX BOIS