GAMME COLOR PROTECT

Le bardage protégé par saturateur



Z.A. La Perrière BP 74122 35341 Liffré CEDEX Tél. 02 99 68 34 34 Fax 02 99 68 52 00 www.orlo.fr

MÉLÈZE FRANÇAIS


Finition sans solvant, saturateur hydrofuge et anti UV

MISE EN ŒUVRE

Le bardage **Mélèze Color Protect** devra être mis en œuvre selon le DTU 41-2. Entraxe maxi 60 cm, épaisseur minimum des liteaux 27 mm. Le principe d'une bonne ventilation haute et basse au dos du bardage est à respecter impérativement (ne pas obstruer la grille basse anti-rongeurs par de la terre, gravier, etc.). Le bardage se pose verticalement ou horizontalement. Toute lame coupée doit avoir les extrémités retraitées avec les produits de traitement et finition Orlo. Cette opération évite la reprise d'humidité en bout de lame.

Le non-respect de cette obligation entraı̂ne l'exclusion de la garantie Orlo.

Le traitement des extrémités du bardage est très important. En partie basse, le bardage ne doit pas aller jusqu'au sol, à cause des éclaboussures et des remontées capillaires. La garde au sol doit être de 20 cm minimum. Ces deux extrémités doivent être équipées de vides garantissant l'entrée d'air dans l'espace de ventilation, et de grilles empêchant les rongeurs ou les oiseaux d'y pénétrer.



FINITIONS

Saturateur non filmogène haute résistance garantissant une excellente longévité du produit. Entretien par simple application d'une nouvelle couche de saturateur tous les 3 à 5 ans afin de garder la teinte originelle du bardage.

PRODUIT ÉCOLOGIQUE

Les produits de traitement utilisés ont reçu l'attestation Label Vert. Ce label est garant d'un parfait respect de l'environnement. Les finitions sont appliquées en usine par un système industriel très performant.

STOCKAGE

Les produits Color Protect en attente de mise en œuvre doivent être stockés à l'abri des intempéries.

CARACTÉRISTIQUES

ESSENCE	PRO	PROVENANCE DES BOIS		RAINAGE		DIMENSIONS SECTION			FIXATION		
Mélèze	Fran	France		En bout des lames		Épaisseur 21/27/40 mm Largeur utile 120 mm			Selon DTU, 1 ou 2 pointes		
HYGROMÉTRIE CLASSEMENT			NT AU FEU	Q	UALITÉ	TRAITEMENT		CLASSE D'EMPLOI		PAREMENT	
18% (+/-2%)		C-s2-d0				Certification CTB-B+ préservation classe 3		3		brossé permettant une excellente accroche des finitions	
DENSITÉ	COI	NDUCTIVITÉ	RÉSISTAN	CE		CONTR	E RUPTUR	RUPTURE		MODULE	
MOYENNE	THE	RMIQUE	AUX CHOO	es	À LA COMPRESSION		À LA TRACTION		À LA FLEXION		D'ÉLASTICITÉ EN FLEXION
600 Kg/m ³	0 Kg/m ³ 0,12 W/mk		6 Nm/cm ²		53	N/mm²	93 N/mm²		100 N/ mm ²		12500 N/mm ²

TEXTURE



LES + PRODUIT

BOIS ISSUS DE FORÊTS FRANÇAISES gérées durablement **ESSENCE NATURELLEMENT DURABLE** classe d'emploi 3

BOIS SÉLECTIONNÉS, SÉCHÉS ET TRIÉS garantissant la qualité de votre bardage **UTILISATION** en bardage essentiellement

ASPECT Dans sa teinte naturelle l'épicéa est un bois d'aspect jaune voir rosé. L'application d'un saturateur permet de protéger le bois et de lui choisir sa couleur. Stabilité dimensionnelle moyenne de cette essence. Bois fissile, risque de microfissures et gerces.

PROFIL 2.0 PROFIL VAGUEO PROFIL 2.1 PROFIL AÉRO 21 X 120 MM PROFIL 2.2 PROFIL 3.0 PROFIL SAINT-LOUIS PROFIL AÉRO 40 X 120 MM PROFIL VERTIGO (POSE VERTICALE) PROFIL LACANO (POSE VERTICALE)