

---

# lambris origine

---

## épicéa

---

### profil



---

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### PROVENANCE DES BOIS

Scandinavie

#### DENSITÉ MOYENNE

420 Kg/m<sup>3</sup>

#### RAINAGE

en bout et sur les côtés  
des lames

#### CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

0,12 W/mk

#### DIMENSIONS SECTION

13 x 135 mm

#### RÉSISTANCE AUX CHOCS

4,5 N/cm<sup>2</sup>

#### FIXATION

1 pointe discrète

#### CONTRAINTE DE RUPTURE

> À LA COMPRESSION

45 N/mm<sup>2</sup>

#### HYGROMÉTRIE

18 % (+/- 2 %)

> À LA TRACTION

85 N/mm<sup>2</sup>

#### TRAITEMENT

non

> À LA FLEXION

70 N/mm<sup>2</sup>

#### QUALITÉ

AB

MODULE D'ÉLASTICITÉ  
EN FLEXION

12 000 N/mm<sup>2</sup>

---